

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
		Устойчивые при влажной обработке
		Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
		Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющих средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию		Достаточная светостойкость
		Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
		Очень хорошая светостойкость
		Отличная светостойкость
Подгон по рисунку		Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
		Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
		Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
		Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея		Клей наносится на обои
		Клей наносится на поверхность стены
		Обои с уже нанесенным клейким покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
		Обои снимаются без остатка
		Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене




Магазины Manders:

г. Москва, +7 (495) 988-64-03
Б. Козихинский пер., д.22
ул. Маршала Тухачевского, д.49
Н. Сыромятническая, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)
Н. Сыромятническая, д.10, стр.10 (мастерская Manders)

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96
Большой пр., д.57/1
ул. Гороховая, д.61
Свердловская набережная, 58А

г. Киев, +38 (044) 289-53-89
ул. Антоновича (Горького), 3

 +7(800) 350-17-37

 www.manders.ru

 kraski@manders.ru

#manders — kraski



**ИНСТРУКЦИЯ
по установке
и декорированию
стеновых покрытий
Lincrusta**

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. Тщательно проверьте обои на предмет наличия дефектов до начала инсталляции. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Убедитесь, что все артикулы обоев и их количество соответствуют Вашему заказу. Также обязательно проверьте дату производства рулонов: стеновое покрытие эластично в течение 2 лет с даты выпуска. Необходимо исключить сквозняки. Все окна должны быть закрыты во время монтажа и высыхания обоев. Не вскрывайте сразу все рулоны. Вскрыв рулон, визуально убедитесь в отсутствии видимого брака. Раскраивайте рулоны только в том случае, если видимый брак не обнаружен. Перед началом монтажа необходимо сделать пробную выклейку 2-3х полос и оставить их до высыхания. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех обоев не принимаются.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Старые обои должны быть удалены. Стены должны быть чистыми, сухими и гладкими. Обработайте стену с помощью акриловой проникающей универсальной обойной грунтовки.

Монтаж Lincrusta

1. Раскрой и подгонка рисунка в работе с Lincrusta всегда производится на монтажном столе или на полу. Рулон Lincrusta всегда имеет по краям полотна технологические полосы, сберегающие основное полотно от повреждений при транспортировке.
2. Немного размотать рулон и проверить угол между торцевой и боковыми сторонами полотна. Если он не равен 90 град. – выровнять.
3. Отрезать от рулона полосу на 3-5 см. более длинную, чем высота потолка. На обратной стороне карандашом поставить порядковый номер с той стороны, где будет верх. Эту и все последующие полосы отрезать от основного рулона строго по угольнику.
Важно: Lincrusta прирезается только по полу. По потолку материал клеится сразу встык.

4. Найти на правой и левой стороне полосы маркерные линии и обрезать по ним технологические полосы.
5. Отмотать, не отрезая от рулона, вторую полосу. Совместить рисунок на обеих полосах. Отрезать от рулона вторую полосу, учитывая сдвиг при подгонке и 3-5 см. для прирезки по полу. При необходимости выровнять длину второй полосы по длине первой. Промаркировать полосу. Обрезать технологические полосы. Остальные полосы отрезаются аналогично.
6. Нанести на первую полосу клей и наклеить ее по отвесу.
7. Прodelать то же самое со второй полосой, совместив, при необходимости рисунок.
8. Выровнять полосы по полу.
9. Остальные полосы клеятся аналогично.
10. Срок высыхания материала на стене – 24 часа.

Важно

- Lincrusta во внутренних и на внешних углах стыкуется путем прирезки. Стыки шпаклюются и шлифуются. Производитель рекомендует использовать масляно-клеевые шпаклевки.
- Для поклейки Lincrusta рекомендуется использовать специальный клей для тяжелых обоев, например Sem Murale Lincrusta, либо аналогичные варианты.
- Из-за большого веса – более 2-х кг/кв.м - при высоте полотна более 2-х метров, оно может начать «сползать» к полу. Необходимо крепление в нескольких местах тонкими гвоздиками или («стронг») – кнопками. После высыхания крепеж убирается, отверстия шпаклюются и шлифуются.
- Невозможно идеально ровно обрезать технологические полосы. Стыки так же шпаклюются и шлифуются.

ПРИМЕНЕНИЕ LINCROSTA

Стеновое покрытие Lincrusta возможно использовать для создания внутренних интерьеров повсеместно, в том числе на потолке, а так же во влажных помещениях. Применение Lincrusta для наружных работ, а так же в неотапливаемых помещениях не рекомендуется.

ДЕКОРИРОВАНИЕ LINCROSTA

Существует много способов декорирования Lincrusta. Ниже показаны 2 самых распространенных способа. Окраску Lincrusta начинают не ранее чем через сутки после приклеивания. Для этого применяют масляные или акриловые краски. Масляные краски можно наносить на Lincrusta без предварительной подготовки. Подготовка поверхности под акриловые включает в себя обезжиривание и последующее грунтование приходящей акриловой грунтовкой.

МНОГОСЛОЙНАЯ ПОКРАСКА



Шаг 1.



Нанесите слой краски базового цвета. Дайте высохнуть.

Шаг 2.




Полусухим валиком, без нажима, покройте выступающие поверхности краской другого цвета.

ЗАТИРКА



Шаг 1.



Нанесите слой краски базового цвета. Дайте высохнуть.

Шаг 2.



Поверх нанесите слой краски другого цвета.

Шаг 3.



Сухой губкой или тампоном уберите краску второго слоя с выступающих поверхностей.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

В процессе эксплуатации поверхность может загрязняться. В обычных условиях грязь и пыль рекомендуется удалять влажной тканью. При необходимости можно использовать моющие растворы, не содержащие растворителей и абразивных элементов. В том случае, если грязь глубоко въелась, либо появилось желание изменить цвет, покрытие протирают Уайт-Спиритом для последующего перекрашивания.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ, УПАКОВКЕ ИЛИ НА ВЛОЖЕННЫХ ИНСТРУКЦИЯХ.

Термины на этикетках и их значения: Артикул и название дизайна (Design No.), Размер рулона (Roll Dimensions).